



ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ"
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский, д. 68
Управление по качеству, Испытательный центр нефтехимической продукции, сырья и объектов окружающей среды
Лаборатория контроля качества продукции производства этилен-пропиленового каучука



ПАСПОРТ №

Каучук этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1

Марка СКЭПТ-60 Код ОКПД2 20.17.10.173
№ партии Масса нетто _____ кг
Дата изготовления _____.2024 Количество мест _____
Дата отбора _____.2024 Номера брикетов _____ - _____
Дата проведения испытаний _____.2024
Обозначение НД, по которому отобрана проба ГОСТ 27109/ISO 1795

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма по ТУ	Установлено анализом
1	Вязкость по Муни МБ (1+4) 100°C*, в пределах, единиц Муни	ГОСТ 10722-76, ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1, п.5.3	56-65	
2	Разброс показателя «Вязкость по Муни» внутри партии, единиц Муни	ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1, п.5.3	не более 5	
3	Массовая доля этиленовых звеньев, в пределах, %	МИ-08-5-481-2023 ЮЛ-313	50-58	
4	Массовая доля дициклопентадиеновых звеньев, %	МИ-08-5-621-2019 ЮЛ-313	5,8-7,2	
5	Потеря массы при сушке, %	ГОСТ 19338-90, ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1, п.5.6	не более 0,7	
6	Массовая доля золы, %	ГОСТ 19816.4-91 метод А, ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1, п.5.7	не более 0,2	
7	Массовая доля ванадия, %	МИ-08-5-103-2019 ЮЛ-313	не более 0,008	
8	Массовая доля спиротолуольного экстракта, %	ГОСТ 19920.6-74, ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1 п.5.9	не более 4,0	
9	Массовая доля антиоксиданта Ирганокс-1520L, %	МИ-08-5-104-2019 ЮЛ-313	не менее 0,10	
10	Условная прочность при растяжении с теуглеродом марки П-324 или П-234, МПа	ГОСТ 270-75, ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1, п.5.11	не менее 19,6	
11	Относительное удлинение при разрыве, %		не менее 350	

Примечание: *- Подготовка пробы при t=60,0±5,0 °C

Закключение: продукт соответствует ТУ 20.17.10-101-05766563-2022 с изм.1
Не подлежит обязательной сертификации.

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMS18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: предназначен для изготовления резино-технических изделий.

Характеристика пожаровзрывоопасности: По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твёрдых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 °C возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнём загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции.

Правила транспортирования: Каучук транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Вид отправки по железной дороге – повагонный, при этом:

1) брикеты, упакованные в различные виды мешков, загружают до полной вместимости без пакетирования;

2) брикеты, упакованные в гофрокартонные короба, устанавливают в 2-3 яруса по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Правила хранения: Каучуки СКЭПТ хранят в сухом складском помещении завода-изготовителя и потребителя при температуре не выше 30°C:

- упакованными в мешки на стеллажах или поддонах – в штабелях высотой не более 1,5 м;

- упакованными в гофрокартонные короба на поддонах – штабелями в 2-3 яруса по высоте.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: Утилизацию осуществляют согласно Федеральному закону № 89-ФЗ, требованиям СанПиН 2.1.3684-21 и технологическому регламенту. Не подлежащие реализации отходы отправляют на захоронение в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда
(доверенность № _____ от _____.2024 г.)

МП

Дата оформления паспорта _____.2024