



Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез" (ПАО "Уфаоргсинтез")
450063, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, г. Уфа, тракт Бирский, д. 68
Управление по качеству
Лаборатория контроля качества продукции производства этилен-пропиленового каучука



ПАСПОРТ №

Каучук этилен-пропилен-диеновый СКЭПТ-Э ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2

Марка СКЭПТ-Э-30 группа _ _ Код ОКПД2 20.17.10.173
№ партии Номера брикетов _ _ _ _
Дата изготовления _ _ . _ . 2024
Дата отбора _ _ . _ . 2024
Дата проведения испытаний _ _ . _ . 2024
Обозначение НД, по которому отобрана проба ГОСТ 27109/ ISO 1795

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма по ТУ	Фактическое значение
1	Вязкость по Муни МБ (1+4) 125°C*, в пределах, единиц Муни	ГОСТ 10722-76, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.3	26-35	
2	Разброс показателя «Вязкость по Муни» внутри партии, единиц Муни	ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.3	не более 5	
3	Массовая доля этиленовых звеньев, % 1 группа 2 группа 3 группа	МИ-08-5-481-2023 ЮЛ-313	50-59 60-69 70-79	
4	Массовая доля этилиденнорборнена, % 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа	ISO 16565, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п. 5.5	2,0-3,0 3,1-5,0 5,1-7,0 7,1-9,0	
5	Потеря массы при сушке, %	ГОСТ 19338-90, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.6	не более 0,7	
6	Массовая доля золы, %	ГОСТ 19816.4-91 метод А, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.7	не более 0,2	
7	Массовая доля ванадия, %	МИ-08-5-103-2019 ЮЛ-313	не более 0,008	
8	Массовая доля спиротолуольного экстракта, %	ГОСТ 19920.6-74, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.9	не более 4,0	
9	Массовая доля антиоксиданта Ирганокс-1520L, %	МИ-08-5-104-2019 ЮЛ-313	не менее 0,10	
10	Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки П-324 или П-234, МПа	ГОСТ 270-75, ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2 п.5.11	не нормируется	
11	Относительное удлинение при разрыве, %			

Примечание: *При подготовке пробы вальцеванием t=60,0±5,0 °C

Заключение: продукт соответствует ТУ 20.17.10-100-05766563-2021 с изм.1,2

Не подлежит обязательной сертификации.

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMS18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: предназначен для изготовления резино-технических изделий.

Характеристика пожаровзрывоопасности: По ГОСТ 12.1.044 каучук относится к группе твердых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. В процессе производства и переработки при нагревании каучука выше 230 °C возможно выделение летучих продуктов, в том числе предельных (этан, пропан) и непредельных (этилен, пропилен) углеводородов, оксидов углерода. При контакте с открытым огнем загорается без взрыва и горит коптящим пламенем с образованием расплава и выделением вышеуказанных продуктов термодеструкции.

Правила транспортирования: Все виды транспорта в крытом исполнении.

Вид отправок по железной дороге – повагонный. При транспортировании каучука, упакованного в различные виды мешков, в железнодорожных вагонах, его загружают в вагон до полной вместимости без пакетирования.

При транспортировании каучука, упакованного в ящичные поддоны, в железнодорожных вагонах, поддоны устанавливают в 2-3 ряда по высоте в соответствии с требованиями ГОСТ 21650.

Правила хранения: Хранить материал в бумажных мешках с полиэтиленовым вкладышем в сухом складском помещении при температуре не выше 30°C:

- каучук, упакованный в мешки - в штабелях высотой не более 1,2 м;

- каучук, упакованный в ящичные поддоны - штабелями 3-4 поддона по высоте.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: Непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда
(доверенность № _ _ от _ _ . 2024 г.)

МП

Дата оформления паспорта _ . _ . 2024